

MTI 95-56 N
10/95

VEDLIKEHOLD AV PULVERLAKKERTE FASADER

Det finnes ingen vedlikeholdsfrie overflatebelegg i bygningsindustrien, heller ikke Corro-Coat's Polyester Fasade pulverlakk (PE-F), men med denne behandling er vedlikeholdet redusert til et minimum, samtidig som det tilbys garantisystemer.

- Rengjøring:** Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6 mnd. intervaller. Værutsatte deler bør rengjøres oftere. Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler.
- Graffiti:** Fjernes med rensed bensin, terpentin eller i vanskelige tilfeller med metyletylketon (MEK)*. Rensing etterfølges av voksbehandling med anbefalt middel.
- * Ved bruk av metyletylketon (MEK) må man ikke gni mer enn 4-5 ganger på overflaten.
- Reparasjoner:** Ved utbedring av mindre skader hvor underlaget (metallet) ikke er blottlagt:
- 1) Skaden slipes forsiktig uten å skade forbehandlingen.
 - 2) Løstsittende partikler fjernes.
 - 3) Reparasjonslakk påføres.
- Ved utbedring av skader hvor metallet er blottlagt:
- 1) Området som skal repareres slipes og rengjøres for løse partikler.
 - 2) Eksponert metall påføres primer.
 - 3) Reparasjonslakk påføres.
- Primer:** Steel 1349 reaksjonsprimer.
Reparasjonslakk: Corro-Coat's reparasjonslakk Steel 20/80.
Rengjøringsmiddel: Jotun Fagvask.
Voks: Jotun Norpol Wax, W 70.